


Pullex Holzöl



Descrizione del prodotto

Olio protettivo per legno all'esterno, ricco di leganti, a base di olio modificato, penetra molto bene nel legno, contiene filtri UV di elevata efficacia.

Caratteristiche particolari

Il rivestimento è anti-azzurramento e anti-muffa.

Campi di applicazione

Elementi in legno all'esterno non a precisione dimensionale come case in legno, mobili da giardino, avantetti, rivestimenti in legno, balconi etc.

Tonalità incolore: Pullex Holzöl ritarda l'ingrigimento, ma non la può impedire.

Su latifoglie a poro profondo come per esempio rovere gli intervalli di rinfresco si riducono.

Applicazione

A pennello, **non applicare a spruzzo!**

Applicazione su legno nuovo

2 x Pullex Holzöl 50520 in poi
Tempo di essiccazione intermedia ca. 12 ore.

Le temperature basse e/o l'umidità atmosferica elevata possono sensibilmente ritardare l'essiccazione.

Se è richiesta la protezione contro i funghi della marcescenza e dagli insetti è necessario applicare a pennello sul legno grezzo prima una mano di Impregnante Pullex Imprägnier-Grund 50208 (consultare la Scheda tecnica).

Nota: Utilizzando legno di larice sono possibili colorazioni neri a causa di resti d'intonaco (alcalità alta) o polvere di ferro (formazione di ruggine).

Utilizzando legni esotici, (p.e. iroko) che contengono un'elevata percentuale di sostanze interne è possibile che l'essiccazione sia ritardata.

Elementi orizzontali: applicare 2 mani leggere a pennello per evitare spessori troppo elevati.

Utilizzazione per il rinfresco

Eliminare dalle superfici ancora intatte la polvere e la sporcizia ed applicare 1 mano di Pullex Holzöl 50520 in poi.

Utilizzazione per il rinnovo

Carteggiare le superfici fortemente disgregate dalle intemperie ed eliminare i resti vecchi di vernici fino al legno grezzo ed applicare a pennello 2 mani di Pullex Holzöl 50520 in poi.

Diluyente	Il prodotto viene fornito pronto per l'applicazione a pennello.	
Temperatura minima per la lavorazione e del fondo	+ 5° C	
Tempo di essiccazione (temperatura ambiente 20 °C)	Sovraverniciabile dopo ca. 12 ore.	
Utensili	Lavare gli utensili con ADLER Adlerol 80301 subito dopo l'uso.	
Resa (per mano)	12 - 15 m ² /l	
Durata del prodotto	Minimo 5 anni in confezioni originali non aperte	
	Consigliamo di travasare il contenuto delle confezioni aperte in confezioni più piccole per evitare l'impolmonimento del prodotto/formazione di un film in superficie.	
Confezioni	750 ml, 2,5 l, 10 l	
Tonalità	Incolore/Farblos	50520
	Larice/Lärche	50521
	Naturale/Natur	50522
Indicazioni tecniche di sicurezza	Consultare la scheda di sicurezza	
	Gli stracci imbevuti di prodotti con essiccazione ossidante presentano il rischio del autocombustione! Stendere gli stracci imbevuti con Pullex Holzöl per farli asciugare. È necessario conservare gli stracci in contenitori di metallo chiusi oppure immersi in acqua.	